

FINICEM 6 BIANCO IDRO



Rasante a base cemento bianco, inerti calcarei, e additivi specifici a basso assorbimento d'acqua.

Applicazione come:

- ◆ Finitura di intonaci cementiti per l'ottenimento di un aspetto "civile bianco"

Uso in interni ed esterni

DATI TECNICI

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
Peso specifico in opera	EN 998-1	1250 kg/m ³ ± 5% (Asciutto)
Resistenza a compressione	EN 998-1	≥ 1,5 N/mm ² ± 0,5%
Adesione al supporto (Prontocem)	EN 998-1	0,2 N/mm ² ± 5% - FP:B
Granulometria		< 1,4 mm
Resa metrica teorica		≈ 1,3 kg/m ² per spessore 0,1 cm
Conducibilità termica		λ = 0,54 W/mK
Coefficiente d'assorbimento d'acqua per capillarità	EN 998-1	≤ 0,4 kg/m ² x min ^{0,5} - W1
Fattore Resistenza al vapore	EN 998-1	μ < 15
Acqua d'impasto	EN 998-1	0,33 l/kg ± 5%
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Imballo		• Sacchi da 25 kg

Il FINICEM 6 BIANCO Idro è conforme al DM 10/05/2004 e Dir. 60/2001/CE

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di malta secca per strato finale per esterni ed interni, FINICEM 6 BIANCO *idro* a base di cemento bianco, inerte calcarei, additivi, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 998-1:2003 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1 ed a basso assorbimento d'acqua.

Il prodotto dovrà essere applicato utilizzando cazzuola americana a due mani caricando due volte lo strato di sottofondo fino ad ottenere la planarità della superficie. Ad asciugamento avvenuto, entro le 4 ore, umidificare e lavorare con frattazzo per ottenere un aspetto estetico tipo civile bianco.

La malta dovrà avere uno spessore di circa ___ mm.

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE

Tipologia superfici	Modalità applicative
Superfici esposte sole e vento	Proteggere con teli durante applicazione
	Mantenere umida superficie per almeno 24 ore
<ul style="list-style-type: none"> • Spessore compreso tra un minimo 2 mm e un massimo di 4 mm • Non applicare a $T < 5^{\circ}\text{C}$ • Non può essere applicato su intonaci base gesso e su cemento armato • Tempo stagionatura intonaco cementizio deve essere di 3-5 gg • Umidificare e lavorare con frattazzo di spugna per un aspetto civile fine ad asciugatura avvenuta (4 ore) • Usare pitture traspiranti per colorazioni diverse dal marezzato 	

SICUREZZA

Campo	Indicazioni
Pericoli	Irritante per occhi (S24)
	Irritante per le vie respiratorie (S22)
	Irritazione alla pelle per contatto prolungato (S25)
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico (R 41 – S26)
	A contatto con la pelle lavare la parte interessata
	In caso di inalazione portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua (S46)
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Evitare l'esposizione alle alte temperature e la conservazione in ambienti umidi
Reattività	Reazione violenta con acidi
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali a maschera (UNI EN 166)
	Guanti a tenuta per sostanze basiche (UNI EN 374) (S37)
	Tute da lavoro (S36)
	Maschere facciali filtranti (UNI EN 149) o maschere antipolvere (UNI EN 140)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

